



1 л.



ОПИСАНИЕ

CERADURA HardWax-Color-это смесь натуральных масел и восков, содержащих пигмент для придания цвета деревянным полам. Продукт прост в применении, равномерно окрашивает пол всего за один проход, выделяя текстуру дерева. Подходит для всех пород дерева и рекомендуется к нанесению на крупнососудистую древесину, такую как дуб, лиственницу, каштан и т.д. Продукт CERADURA HardWax-Color может быть нанесен с помощью валика для достижения укрывистого эффекта и при помощи ветоши для достижения эффекта «декапе» и всегда требует нанесения защитного слоя CERADURA HardWax-Oil. Выпускается в различных цветах, которые можно смешивать между собой в любых пропорциях для получения бесчисленной палитры оттенков: ЧЕРНЫЙ, КАШТАН, ВЕНГЕ, ВИШНЯ, ТИК, СТАРЫЙ ОРЕХ, СВЕТЛЫЙ ОРЕХ, СТАРЫЙ ДУБ, СЕРЫЙ И БЕЛЫЙ.

Слабый запах и отсутствие опасных добавок, таких как кобальт и кетосимы, создают высокий уровень комфорта в помещении, в которых полы покрыты продуктом CERADURA HardWax-Color.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ физико-химические характеристики при 20°C (ориентировочные значения, не составляющие спецификацию продукта)

Полировать после нанесения спустя (не для укрывистого эффекта) (мин)	5/10
Нанесение следующего слоя (часы)	6/8
Способ нанесения	Валик Hardwax 8 мм, кисть, пад и шпатель
Средний расход на слой (г/м2)	30/50
Срок годности и хранения (в заводской невскрытой упаковке в прохладном, сухом месте) месяцы	12
Стандартная упаковка (Л)	1

НАНЕСЕНИЕ

Подготовьте поверхность, отшлифовав и зашпаклевав ее, используя шпаклевочную жидкость на основе растворителей из ассортимента Vermeister, используя в качестве последнего абразив с зерном 100/120. Шлифовка и полировка должны быть выполнены с особой тщательностью, так как любой дефект будет подчеркнут красящим веществом. Очистите и пропылесосьте обрабатываемую поверхность и затем равномерно нанесите продукт CERADURA HardWax-Color, избегая образования излишков продукта. Для эффекта «декапе» отполируйте однодисковой машиной и белым падом спустя 5/10 минут после нанесения. Спустя приблизительно 6/8 часов (критические условия окружающей среды и плохая вентиляция могут замедлять время высыхания, увеличивая этот срок) нанесите финишный слой CERADURA HardWax-Oil аналогичным способом.

Обработанные поверхности пригодны для эксплуатации через 2-3 дня, но достигают максимального уровня защиты через 10-15 дней после нанесения. Поэтому рекомендуется умеренное использование полов в течение первых дней нанесения. Не следует накрывать обработанные поверхности коврами, картоном, тканью и т.д.

ПРИМЕЧАНИЕ

Хорошо встряхнуть перед использованием.

Меры безопасности: ЛЮБЫЕ ОСТАТКИ ПРОДУКТА МОГУТ САМОВОЗГОРАТЬСЯ. Ткани и инструменты, пропитанные маслом, перед ликвидацией должны быть замочены в воде, а затем оставлены сохнуть на открытом воздухе на территории, где нет риска распространения открытого огня. Храните продукт в плотно закрытой таре, в вертикальном положении, в прохладном месте, вдали от источников тепла. Данный продукт классифицирован и кодирован в соответствии с директивами/правилами ЕС, касающихся опасных веществ. Информация для пользователя приводится в соответствующей спецификации безопасности. Пустые и содержащие незначительные остатки продукта контейнеры, должны быть утилизированы в соответствии с местными правилами. VerMeister SpA гарантирует, что информация, приведенная в данном листе, основана на лучших технических и научных знаниях, а также опыте компании; однако компания не может нести ответственности за результаты, полученные при применении продуктов, так как условия их использования находятся вне контроля компании. Мы рекомендуем всегда проверять насколько подходит продукт для использования в каждом конкретном случае. Этот технический лист отменяет и заменяет все предыдущие редакции инструкций.