

Техническая информация

Однокомпонентный СМП клей для паркета обеспечивает надёжное приклеивание деревянных напольных покрытий на впитывающие основания, на различные виды разделительных подложек, предназначенных для приклеивания напольных покрытий

Свойства

- Эластичный
- затвердевает без усадки
- не содержит воды и растворителей
- подходит для применения на полах с подогревом
- при использовании на ангидридных основаниях обязательно применение полиуретановой грунтовки
- экономичный расход
- для внутренних работ

Область применения

для приклеивания паркетной доски и инженерной доски с фанерным основанием без ограничения по размеру на впитывающие и невпитывающие воду основания внутри сухих помещений.

Технические характеристики

- Основа: силан-модифицированный полимер
- Цвет: светло-бежевый
- Плотность: ок. 1,7 г/см³
- Консистенция: пастообразная, легко наносимая
- Способ нанесения: зубчатый шпатель, зависит от вида паркета
- Расход: В3: 800–1100 г/м²; В11: 1000–1300 г/м²
- Время для укладки: 20-30 минут
- Время затвердевания: 24 часа при 20°C*
- Очиститель: Скипидар, для незатвердевшего клея
- Срок хранения: 12 месяцев
- Условия хранения: в невскрытой заводской упаковке при температуре 5-25°C. Допускает кратковременное замораживание при транспортировке
- Морозостойкость: 5 циклов замораживания-оттаивания до -40°C
- Воспламеняемость: не воспламеняется
- Маркировка о содержании опасных компонентов: пиктограмма GHS07; сигнальное слово «Осторожно»

*Вышеуказанные данные являются лабораторными измерениями, которые рассматриваются как нормативные в связи с многосторонностью методов применения непосредственно на объекте.

Основание	Должно быть ровным, прочным на сжатие и растяжение, длительное время сухим, чистым, без трещин и масляных пятен. Не требует грунтовки для большинства оснований.
Технология применения	<ul style="list-style-type: none">• Перед использованием адаптируйте клей к условиям применения.• Снимите защитную мембрану и затвердевший клей по ее периметру с поверхности клея. Не перемешивать! Нанесите клей шпателем непосредственно на основание с помощью зубчатого шпателя ВЗ для паркета, В11 для доски и листовых материалов.• Укладка паркета должна быть произведена в течение времени для укладки (20-30 минут), зависит от температуры и влажности воздуха в помещении. При этом обязательно убедитесь в том, что обратная сторона паркетного элемента полностью соприкасается с клеевыми рифами, в противном случае следует заменить зубчатый шпатель. При необходимости используйте гнет.• Накрывайте начатое ведро крышкой, в интервалах между нанесениями, это замедлит скорость образования пленки на поверхности клея.• Пожалуйста, не забывайте про расширительный зазор ок. 1,5 см при укладке паркета. Шлифовка и нанесение лака возможны уже через 24 часа.• Свежие загрязнения клеем и инструменты по окончании работ сразу же очистите скипидаром или механически после затвердевания клея. Затвердевший клей можно удаляться только механически.
Климатические условия	<p>При проведении работ температура в помещении, основания, покрытия/паркета и клея должна быть не ниже 15°C, а относительная влажность воздуха – 40-65%.</p> <p>Климатические условия в помещении во время укладки должны соответствовать последующим условиям эксплуатации данного пола для того, чтобы избежать изменения размеров покрытия, в особенности паркета. Перед укладкой проверьте влажность паркетной древесины!</p>
Указание	Клей реагирует с влагой из воздуха, поэтому должен храниться в хорошо закрытой упаковке и сухом месте. Учитывайте рекомендации и инструкции по применению от производителей покрытий, а также техническую информацию для вспомогательных материалов. При выполнении работ необходимо придерживаться соответствующих строительных норм и правил.
Упаковка	Пластиковое ведро 16 кг, 33 шт. паллет.